



DACHLACK

Technisches Merkblatt



1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM DACHLACK ist ein schwarzer wasserabweisender Deckaufstrich auf Bitumenbasis zum Schutz, zur Pflege und zur Regeneration von abgewitterten, versprödeten und leicht brüchigen Bitumen-Dachbahnen (nicht geeignet für Kunststoff-Dachbahnen). MEM DACHLACK hat eine hohe Deckkraft.

2. WIRKUNGSWEISE

- Der durchgetrocknete Schutzfilm ist wasserabweisend, versprödet nicht und ist beständig gegen natürlich vorkommende betonaggressive Stoffe.

3. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, weitgehend eben und frei von Rissen, Kiesnestern etc. und Resten von Öl, Fett, Staub oder anderen Trennschichten sein.
- Der Untergrund darf leicht feucht sein, ohne sichtbaren Film. Die behandelten Flächen dürfen nicht dauerhaft nass sein, da dann keine Durchtrocknung erfolgen kann.
- MEM DACHLACK vor Gebrauch gut durchrühren.
- Nach der Trocknung wird MEM DACHLACK mit Rolle, Bürste oder geeignetem Spritzgerät in 2 Lagen aufgebracht, wobei jede Lage vor der weiteren Bearbeitung durchgetrocknet sein muss.
- Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden. Regen während der Verarbeitung oder der Trocknung kann zu Schäden führen (z.B. abspülen).
- Ein Auftrag von ca. 250 ml/m² hat bei einer Temperatur von ca. 20 °C und bis zu 50 % relativer Luftfeuchtigkeit eine Trocknungszeit von ca. 4 - 6 Stunden. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit erheblich verlängern.
- Die Dächer müssen eine Neigung von mindestens 3° aufweisen, um dauerhaft stehendes Wasser zu vermeiden.

4. VERBRAUCH

- Ca. 220 – 250 ml/m² je Lage.

5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- 5°C – 30°C (Luft und Bauteil, auch während der Trocknung)

6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Lösemittelfreier Deckaufstrich auf Bitumenbasis.

7. TECHNISCHE DATEN

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| Form: | flüssig |
| Farbe: | bräunlich, nach Aushärtung schwarz |
| Geruch: | schwach charakteristisch |
| pH-Wert, unverdünnt: | ca. 9-10 |
| Dichte: | 1,05 g/ml |

EU Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 140g/l VOC.

8. REINIGUNG

- Eventuell auftretende Verunreinigungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.



DACHLACK

Technisches Merkblatt



9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. LAGERUNG

- MEM DACHLACK muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahrt werden.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist MEM DACHLACK mindestens 24 Monate haltbar.

11. LIEFERFORM

1 Liter
MEM-Artikelnummer: 30836948

EAN-Nr.: 4010327506891

5 Liter
MEM-Artikelnummer: 30836956

EAN-Nr.: 4010327506914

10 Liter
MEM-Artikelnummer: 30836903

EAN-Nr.: 4010327504989

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand März 2025 – ältere Ausgaben sind ungültig.