

**UHU®**

# ALLESKLEBER KRAFT

**TRANSPARENTER, UNIVERSELLER KRAFTKLEBER MIT AUSSERGEWÖHNLICHER KLEBEKRAFT**

## VERARBEITUNG

**Verbrauch:** Verbrauch kommt auf die Oberflächenstruktur und Anwendung an: 120 - 250 g/m<sup>2</sup>, einseitig.

### Gebrauchsanleitung:

Reinigen Sie die zu klebenden Oberflächen gründlich (trocken, staub- und fettfrei). Einseitiges Kleben: Tragen Sie den Klebstoff auf eine Seite der Klebeverbindung auf, zusammendrücken - fertig! Zweiseitiges Kleben (Kontaktkleben): Tragen Sie den Klebstoff dünn und gleichmäßig auf beide Teile der Klebeverbindung auf - auf porösen Materialien eventuell mehrmals. Trocknen lassen. Wenn es handfest ist (nach ca. 10 Minuten), die Teile kurz und fest zusammendrücken. Nach dem Verkleben sind keine Korrekturen mehr möglich.

**Flecken/Rückstände:** Klebstoffrückstände und Werkzeuge können mit Butanon (MEK), Ethylacetat oder Nitrolack-Verdünnung gereinigt werden. Klebstoffrückstände können nicht von weichen PVC Folien entfernt werden.

**Zu beachten:** Enthält flüchtige und leicht entzündbare Lösungsmittel. Sie sollten deswegen entsprechende Sicherheitsvorkehrung zur Bearbeitung und Lagerung des Klebstoffes treffen. Beim Kleben von größeren Flächen, achten Sie darauf den Raum ausreichend zu lüften.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Alleskleber Kraft, der transparente, schnelle und starke Alleskleber mit außergewöhnlicher Klebekraft. Im Einseiten- (Nasskleben) und Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben) anwendbar. Besonders gut für sichtbare Verbindungsstellen und bei durchsichtigen Materialien zu verwenden. Der Klebefilm bleibt elastisch, ist UV-Licht beständig und wird nicht spröde. Kann auch unter Wasser benutzt werden (z.B. für PVC Teichfolien).

## ANWENDUNGSBEREICH

Universell - klebt Holz, auf Holz basierende Materialien, Plastik (ABS-Kunststoff, hartes und weiches PVC, Plexiglas®, Polystyrol, Resopal®), Metall, Glas, Porzellan, Keramik, Leder, Gummi, Filz, Kork, Textil, Karton, Papier und vieles mehr. Ideal für sichtbare Klebeverbindungen und bei transparenten Materialien.

Nicht geeignet für Styrofoam®, Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).

## EIGENSCHAFTEN

- Transparenter, universeller Kraftkleber
- Schnell, super stark und elastisch
- Für einseitiges oder doppelseitiges Kleben (Kontaktkleben) geeignet
- UV-Licht beständig und wasserfest

## VORBEREITUNG

**Verarbeitungsbedingungen:** Falls möglich, bei Zimmertemperatur verwenden.

**Anforderungen an die Oberflächen:** Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.



# ALLESKLEBER KRAFT

**TRANSPARENTER, UNIVERSELLER KRAFTKLEBER MIT AUSSERGEWÖHNLICHER KLEBEKRAFT**

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis:                               | Polyurethan-Elastomere                                                                             |
| Chemische Beständigkeit:             | Wasser, Öl, Fett, verdünnte Säuren und Laugen                                                      |
| Farbe:                               | Transparent                                                                                        |
| Farbe nach Aushärtung/<br>Trocknung: | Transparent                                                                                        |
| Konsistenz:                          | Flüssig                                                                                            |
| Dichte ca.:                          | 0,98 g/cm <sup>3</sup>                                                                             |
| Elastizität:                         | Sehr gut                                                                                           |
| Füllungsvermögen:                    | Gut                                                                                                |
| Endfestigkeit nach:                  | 24 Stunden                                                                                         |
| Flammpunkt:                          | K1 (< 21 °C)                                                                                       |
| Flexibel:                            | Ja                                                                                                 |
| Minimale<br>Anwendungstemperatur:    | 10 °C                                                                                              |
| Minimale<br>Temperaturbeständigkeit: | -30 °C                                                                                             |
| Maximale<br>Temperaturbeständigkeit: | 70 °C                                                                                              |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit:          | Gut                                                                                                |
| Anpresszeit:                         | 2-5 Sekunden, mit hohem Anpressdruck. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Klebeverbindung. |
| UV-Beständigkeit:                    | Gut                                                                                                |
| Viskosität:                          | mittelviskos                                                                                       |
| Viskosität ca.:                      | 8000 mPa·s                                                                                         |
| Wasserbeständigkeit:                 | Gut                                                                                                |
| Wasserlöslich:                       | Nein                                                                                               |

## GEBINDEGRÖSSEN

Dose: 750ml/650g, Kanister: 5l/4,4kg

## LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.