

HOME MÖBEL-KLARLACK GLÄNZEND

IDEAL FÜR INNEN
SCHUTZANSTRICH FÜR HOLZMÖBEL
2IN1 – LACK UND GRUNDIERUNG



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Farblos, schnell trocknender und reinigungsmittelbeständiger, PU-verstärkter Acryllack mit gutem Verlauf. Er ist ideal für innen. Geeignete Untergründe sind Holz, lackierte Untergründe, Parkett. Zum Beispiel für Schränke, Kommoden, Raumteiler, bereits vorhandene Parkettfußböden, Dielen und andere Holzböden sowie fest verklebte Korkböden im Innenbereich.

Farbton
Farblos

GISCODE
BSW30

Glanzgrad
Glänzend

Dichte
Ca. 1,02–1,06 g/cm³

Inhaltsstoffe

Polyacrylat-Polyurethan-Dispersion, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Zinkpyrithion und Benzisothiazolinon).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken
Rollen, Streichen.

Verarbeitungstemperatur
Zwischen +10 °C und +25 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch
Ca. 100–130 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln).

Verdünnen
Grundanstrich mit max. 5 % Wasser verdünnen. Zwischen- und Schlussanstrich unverdünnt aufbringen.

Abtönen/Mischen
Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Nicht zu lackierende Gegenstände sorgfältig abdecken und abkleben. Streich- und Rollwerkzeuge für wasserbasierte Lacke verwenden. Bei neuen, unbehandelten Untergründen ist vor Ausführung der Beschichtung ein Feinschliff mit Schleifpapier mindestens der Körnung 100 oder feiner auszuführen. Zwischen den einzelnen Anstrichen die Flächen ebenfalls schleifen. Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen. Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, z. B. Dichtprofile/Dichtstoffe, bringen. Weichmacherfreie Profile verwenden. Auch Kunststoff- oder Gummifüße von Dekoelementen können Weichmacher enthalten und bei Kontakt mit dem Anstrichfilm verkleben. Nicht auf Rattan-Möbeln und neuem Parkett einsetzen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken nach ca. 1–2 Stunden, Grundanstrich auf unbehandeltem Holz nach ca. 4–5 Stunden überarbeitbar, alle weitere Schichten mind. 8 Stunden trocknen lassen. Begehrbar nach ca. 8 Stunden, voll belastbar und mit Teppichen u. ä. zu belegen nach ca. 8 Tagen. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung.

Untergrundvorbehandlung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Rohe Holzflächen und tragfähige Altanstriche gründlich anschleifen und reinigen. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß DIN 18363 bei Nadelhölzern 15 %, bei Laubhölzern 12 % nicht überschreiten. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen. Bei beschichtetem Fertigparkett die Oberfläche auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen und gegebenenfalls Probeanstrich ausführen.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
neues, ungestrichenes Holz, innen	1x Home Möbel-Klarlack, ca. 5 % verdünnt	1x Home Möbel-Klarlack, unverdünnt	1–2x Home Möbel-Klarlack, unverdünnt
intakte Altanstriche, innen	-		

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Anbruchdosen dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 nach AwSV.

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblatts verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: Juni 2020