




TERRASSEN-ÖLE

Farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit – für alle Witterungsbedingungen!



004
Douglasien-Öl
Naturgetönt



006
Bangkirai-Öl
Naturgetönt



007
Teak-Öl
Farblos



009
Lärchen-Öl
Naturgetönt



010
Thermoholz-Öl
Transparent getönt



013
Garapa-Öl
Naturgetönt



014
Massaranduba-
Öl Naturgetönt



016
Bangkirai-Öl
Dunkel



019
Terrassen-Öl
Grau



021
Terrassen-Öl
Mooreiche



PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparenter, seidenmatter Holzanstrich auf Naturöl-basis für alles Holz im Außenbereich. Offenporig, lässt das Holz atmen und vermindert Quellen und Schwinden. Wasserabweisend, äußerst wetter- und UV-beständig. Reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Ohne Abschleifen einfach überstreichen; eine Grundierung ist nicht notwendig. Leicht und ansatzfrei verstreichbar. Trocknet beim Streichvorgang nicht an. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Terrassen-Öle schützen und pflegen Holz-decks, Gartenmöbel und Sichtblenden aus zahlreichen Nadel- und Edelhölzern, wie z. B. kesseldruckimprägnierter Kiefer, Douglasie, Zeder, Eiche oder Bangkirai – auch geeignet für eine transparentfarbige Behandlung von Teak, Eukalyptus und anderen Edelhölzern sowie thermisch behandeltes Holz.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl und Sojaöl), Eisenoxid- und organische Pigmente, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,85-0,95 g/cm³

Viskosität: 30-60s DIN EN ISO 2431/3mm, sämig

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos.

Flammpunkt: >60 °C nach DIN EN ISO 2719

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 - 36 Stunden bei Raumtemperatur lagern.

VORBEREITUNG

Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holz-inhaltsstoffen vor der Erstbehandlung abwitern lassen (min. 4 Wochen) oder mit Osmo Pinselreiniger abwischen (entfetten).

Harzhaltige Holzarten, wie z. B. Lärche und Douglasie, min. 6 Wochen abwitern lassen. Frisch kesseldruckimprägniertes Holz, Massaranduba, Bangkirai oder Garapa vor der Erstbehandlung min. 3 Monate abwitern lassen.

Bereits vergrautes Holz vor der Behandlung mit den Osmo Terrassen-Ölen mit Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgrauen.

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %).

Osmo Terrassen-Öl ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf



das Holz auftragen.

Wird ein zusätzlicher vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das Holz vorher – möglichst allseitig – mit Osmo Holz-Imprägnierung WR streichen.

Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekannten Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG

Mit festem Pinsel (Osmo Flächenstreicher) oder mit einem fusselfreien Tuch (z. B. bei Gartenmöbeln) dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auftragen.

Für ein schnelles Arbeiten auf großen Flächen empfehlen wir die auf Terrassendielen maßgeschneiderte Osmo Fußbodenstreichbürste 150 mm.

Gut und gleichmäßig ausstreichen.

Bei guter Belüftung ca. 12 Stunden trocknen lassen.

Dann 2. Anstrich – ebenfalls dünn – auftragen.

Wenn ein weniger stark gefärbtes Ergebnis gewünscht wird, sollte der 2. Anstrich mit dem farblosen Anti-Rutsch Terrassen-Öl erfolgen.

(Gilt nicht für das farblose Teak-Öl 007.)

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKENZEIT

Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Bei guter Belüftung trocknen lassen.

ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m².

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Osmo Teak-Öl ist farblos und schützt daher nur begrenzt vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung). Für einen farblosen Endanstrich auf pigmentierten Terrassenölen empfehlen wir bei Sichtblenden das Osmo UV-Schutz-Öl/UV-Schutz-Öl Extra und für Terrassendielen das farblose Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl. Hierdurch erhält man einen verstärkten Pigmentschutz, der die Haltbarkeit des Anstriches vor

Abrieb und Abwitterung erhöht.

Insbesondere in mechanisch belasteten Bereichen (z. B. Terrassendielen) empfehlen wir den Anstrich mindestens einmal jährlich zu überprüfen und ggf. einen Pflegeanstrich vorzunehmen.

Geriffelte oder (säge-)raue Hölzer nehmen aufgrund ihrer Oberflächenstruktur wesentlich mehr Material auf.

Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltsstoffen.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 004 Douglasien-Öl Naturgetönt

Nr. 006 Bangkirai-Öl Naturgetönt

Nr. 007 Teak-Öl Farblos

Nr. 009 Lärchen-Öl Naturgetönt

Nr. 010 Thermoholz-Öl Transparent getönt

Nr. 013 Garapa-Öl Naturgetönt

Nr. 014 Massaranduba-Öl Naturgetönt

Nr. 016 Bangkirai-Öl Dunkel

Nr. 019 Terrassen-Öl Grau

Nr. 021 Terrassen-Öl Mooreiche

GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l; 2,50 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 04/16