

Trendstruktur

Grundfarbe weiß

Grundanstrich für viele Trendstrukturen



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochwertige, universell einsetzbare hochdeckende und tropfgehemmte, lösemittel-, weichmacher-, und konservierungsmittelfreie Wand- und Deckenfarbe mit einer langen verarbeitungsoffenen Zeit. Abgetönt mit SCHÖNER WOHNEN Vollton- und Abtönfarbe lässt sich eine Vielzahl an Farbvariationen erzielen. Im passenden Farbton eingetönt ist es geeignet als Untergrund unter der SCHÖNER WOHNEN Wisch-Optik Effektlasur oder Metall-Optik Effektfarbe. Grundfarbe kann aber auch zur Abdeckung stark kontrastreicher Untergründe als Vorbereitung für die SCHÖNER WOHNEN Marmor-Optik genutzt werden.

GISCODE
BSW10

Dichte
Ca. 1,5 – 1,55 g/cm³

Farbton
Weiß

EN 13300	
Deckvermögen (bei einer Reichweite von 7 m ² /Liter)	Klasse 2
Nassabriebbeständigkeit (entspricht waschbeständig nach DIN 53 378)	Klasse 3
max. Korngröße	fein
Glanzgrad	stumpfmatt

Inhaltsstoffe

Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Polymerfüllstoff, Wasser und Additive.

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Streichen, rollen.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 125 - 160 ml/m² je deckendem Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Zwischenanstrich bis max. 10 % verdünnt mit Wasser, Schlussanstrich unverdünnt.

Abtönen

Mit SCHÖNER WOHNEN Vollton- und Abtönfarbe abtönbar.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 6 Stunden können die Räume wieder genutzt bzw. die Wände nochmals überstrichen werden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht tragfähige Dispersions-, Öl-, und Lackbeschichtungen mit z. B. Abbeizer - biologisch abbaubar - nach Vorschrift restlos entfernen. Nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflächen restlos abwaschen oder abbürsten. Nicht tragfähige, mineralische Beschichtungen mechanisch entfernen. Mineralische Neuputze mindestens 4 Wochen trocknen lassen.

Verarbeitungshinweise

Sollten Sie Grundfarbe als Untergrund für die SCHÖNER WOHNEN Wisch-Optik Effektlasur nutzen, so tönen Sie diese mit dem gleichen Farbton SCHÖNER WOHNEN Vollton- und Abtönfarbe ein wie die Lasur. Mit jeweils einer 125 ml Flasche in jedes Gebinde erhalten Sie eine gute Farbharmonie. Sie können durch eine erhöhte Zugabemenge den Grundanstrich aber natürlich auch intensiver eintönen. Detaillierte Verarbeitungshinweise zu den SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen finden Sie in den Broschüren oder unter www.schoener-wohnen-farbe.com.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. alte Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz, Kalkzement-putz, Wandbeläge (z.B. Raufaser, Prägetapeten)	-	bei großem Farbton- kontrast 1x Grundfarbe, bis max. 10% verdünnt	1x Grundfarbe, bis max. 5% verdünnt
nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. alte glänzende Dispersionsfarbenanstriche, Lackfarbenanstriche, abgebeizte Untergründe	1x Universal-Haftgrund		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Mauerwerk, Beton, leicht sandende Putze	1x Roll-Tiefgrund*, oder 1x Universal-Tiefgrund		

* für einen konservierungsmittelfreien Anstrichaufbau

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Angebrochene Eimer dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV.

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von Grundfarbe sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: Oktober 2020