

BC-BK Fliesenkleber

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2020

Eigenschaften:

- hohe Standfestigkeit und Klebkraft
- für innen
- frostsicher nach Erhärtung
- für Wand und Boden

Anwendung:

- zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut und Steinzeug
- zum Kleben auf Beton und Estrich
- auf Zementestrich, Kalk- und Kalk-Zementputzen.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit:	ca. 2 – 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	> + 5 °C
Wasserbedarf:	ca. 6 l je 25 kg
Reifezeit:	ca. 5 Minuten
Verbrauch:	ca. 1,4 – 4 kg/m ²
Lagerung:	trocken und sachgerecht

Qualität und Sicherheit:

- Dünnbettmörtel der Klasse C 1
- Zement gem. DIN EN 197
- güteüberwacht
- chromatarm gem. TRGS 613

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, staubfrei sowie anstrichfrei und saugfähig sein. Farbbeschichtungen und Staub sind zu entfernen. Geeignete Putze sind Kalk-Zement- und Zementputze sowie schalölfreier Beton. Bei sehr saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit einer entsprechenden Grundierung notwendig.

Verarbeitung:

Zur Herstellung des Mörtels den Inhalt in Wasser einstreuen (25-kg-Gebinde in ca. 6 l) und knollenfrei verrühren. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals kurz durchmischen und innerhalb von ca. 2 – 3 Stunden verarbeiten. Bereits angesteiften Kleber nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. Grundsätzlich soviel Mörtel mit grobem Kammspachtel auftragen, dass eine vollflächige Verklebung gewährleistet ist. Nicht mehr Fliesenkleber auftragen als in der Einlegezeit (ca. 30 Minuten) mit Fliesen belegt werden kann. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Frisch geklebtes Material ist vor Austrocknung zu schützen. Bei Wandfliesen kann nach ca. 12 Stunden, bei Bodenfliesen nach ca. 24 Stunden mit der Verfugarbeit begonnen werden.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach dem Fliesenformat. Es werden zwischen 1,4 und 4 kg/m² benötigt.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

25-kg-Sack



BC-BK Fliesenkleber

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de, www.sievert.de