



# ERFURT-Vliesfaser MAXX

## Premium

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND  
VLIESTAPETEN


### Produktvorteile



PVC-frei



Schwer entflammbar



Für Wand und Decke




Geringer Farbverbrauch



Atmungsaktiv




Stoßfest




Rissüberbrückend



Keine Weichzeit



Vlieskleber



Wandklebetechnik



Leicht entfernbar


### Verarbeitung



**1.** Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren.




**2a.** In Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten oder



**2b.** im Kleistergerät ohne Weichzeit. Zur Verklebung Vlieskleber verwenden.



**3.** Die Bahnen naht an Naht im Lot verkleben. Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbürste oder Gummirolle andrücken.



**4.** Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummirolle



**5.** Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezierspachtel abtrennen.



**6.** In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abschneiden und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren



**7.** Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 überstreichen.

Vliesfaser

[www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)



## Produktbeschreibung

### ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium

#### Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium sind strapazierfähige Wandbeläge, die aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern kombiniert mit polymeren Bindemitteln im Spezialprägeverfahren hergestellt werden.

Alle ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium-Sorten werden nach dem gleichen Produktionsverfahren hergestellt.

#### Produktdaten

- Rollenabmessung: 12,5 m Länge x 0,53 m Breite
- Kartoninhalt: 9 Rollen

#### Produkteigenschaften

- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,01 m
- Im Verbund mit mineralischen Untergründen gemäß DIN EN 13501-1 B-s1,d0 (schwer entflammbar)
- Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Hochpräge für mittlere Strukturen
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
- In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen ist die Oberfläche der ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium sehr strapazierfähig
- Nach Benetzung mit Wasser leicht entfernbar
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar
- Zum Schutz der Oberfläche und um die Optik der Prägung präziser heraus zu stellen wird ein Anstrich empfohlen.

## Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden.

### Verarbeitung in Wandklebetechnik

Zur Verklebung wird Vlieskleber (z.B. Metylan Secura im Ansatz 1:10 = 500 g in 5 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Der Kleber wird gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken in das Kleberbett eingelegt. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

### Verarbeitung mit dem Kleistergerät

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium werden mit dem Kleistergerät eingekleistert, zusammengelegt und können ohne Weichzeit verklebt werden. Zur Verklebung wird Vlieskleber (z.B. Metylan Secura im Ansatz 1:10 = 500 g in 5 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

### Verklebung

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Gummirolle oder Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cutter-Messer beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben.

### Anstrich

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium muss bei kontrastreichen Untergründen und im Renovierungsfall überstrichen werden. Dafür eignet sich am besten hochwertige seidengänzende bzw. glänzende Dispersionsfarbe, da diese gegenüber matter Farbe die Strukturen besser zur Geltung bringt und strapazierfähiger ist.

## Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde von der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, gemäß DIN 52615 Teil 1 mit Prüfungsbericht Nr. 1743/37 bestimmt.