



Bangkirai- & Douglasien-Öl

3fach-Funktion: Schutz, Pflege und Farbtonauffrischung



1 Liter reicht für ca.
20 m² je Anstrich



Für außen



Für Kinderspielzeug
geeignet



Überstreichbar nach
10–12 Stunden



UV-Schutz



Eigenschaften:

Naturgetöntes, schnell trocknendes, besonders witterungsbeständiges Bangkirai- & Douglasien-Öl. Frischt den Holzton natürlich auf, wirkt feuchtigkeitsregulierend, schützt vor UV-Strahlen und macht die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend sowie pflegeleicht. Vermindert die Rissbildung.

Anwendungsbereiche:

Zur Imprägnierung und auffrischenden Pflege von Holzdecks und Terrassenböden aus Douglasie oder Bangkirai. Auch für Gartenmöbel aus Edelhölzern wie Zeder, Iroko, Mahagoni, Belinga oder Teak gut geeignet.

Inhaltsstoffe (nach VdL-RL 01):

Speziell verkochte trocknende Öle, Pigmente Trockenstoffe kobaltfrei, UV-Absorber, Butanonoxim

Technische Daten

Dichte bei 20 °C: ca. 0,848 g/cm³ (DIN 51757)

Viskosität: ca. 18 s im DIN 4 mm-Becher (DIN 53211)

Farbtöne:

Farblos

Gebindegrößen:

750 ml und 2,5 l

Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 08 01 11).

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (wassergefährdend)

Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber, trocken, tragfähig, fett- und wachsfrei sein. Verwitterte Oberflächen abschleifen. Durch Probeanstrich Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund prüfen.

Verarbeitung:

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Vor Gebrauch gut umrühren. Bangkirai- & Douglasien-Öl mit einem Pinsel in Maserrichtung unverdünnt gut und gleichmäßig ausstreichen. Nicht eingezogenes Öl nach ca. 15–20 Minuten mit einem Lappen entfernen. Bei guter Belüftung ca. 12 Stunden trocknen lassen. Zweiten Anstrich auftragen und nach 15–20 Minuten wieder überschüssiges Öl restlos entfernen.

Ergiebigkeit:

1 L Inhalt reicht für ca. 20 m² bei unbehandeltem Holz.

Trocknung:

(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)

Das Öl ist nach einer Trocknungszeit von 12 Stunden (besser über Nacht) überarbeitbar. Volle Beanspruchung ist nach ca. 1 Woche möglich.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit CLOU Universal-Farblöser oder EV-Verdünnung reinigen.

Besondere Hinweise:

Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

Technische Information

Stand Februar 2017

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeits-

bedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, in jedem Falle unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.